

ガラス/⑧倍強度ガラス -1

申請者等情報	評価対象建築材料及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
<p>申請者名 AGC株式会社</p> <p>所在地 東京都千代田区丸の内 1-5-1</p> <p>連絡先 TEL 03-3218-7711</p> <p>評価番号 941-0208A001</p> <p>評価の有効期間 2022/04/01 2025/03/31</p>	<p>種類 フロート倍強度ガラス 厚さ(mm) 6、8、10、12 熱線吸収倍強度ガラス 厚さ(mm) 6、8</p> <p>製造所 (協力工場2) 中島硝子工業株式会社 本社工場 (I9・14) 中島硝子工業株式会社 関東・東庄工場 (I9・14) 三芝硝材株式会社 (I9) ハードグラス工業株式会社 川西工場 株式会社エヌビーエス 矢木工場 株式会社エヌビーエス 東日本工場</p>	<p>AGC(株)</p> <p>北海道 (事) 022-782-7311 東北 (事) 022-782-7311 関東* (事) 03-6802-7309 新潟県を含む 北陸* (事) 06-6616-8201 新潟県を除き福井県を含む 中部 (事) 052-589-9744 近畿* (事) 06-6616-8201 福井県を除き岡山県を含む 中国* (事) 092-791-1705 岡山県を除く 四国 (事) 06-6616-8201 九州 (事) 092-791-1705 沖縄 (事) 092-791-1705</p>
<p>申請者名 日本板硝子株式会社</p> <p>所在地 東京都港区三田 3-5-27</p> <p>連絡先 TEL 03-5443-9522</p> <p>評価番号 941-0208A003</p> <p>評価の有効期間 2022/04/01 2025/03/31</p>	<p>種類 フロート倍強度ガラス 厚さ(mm) 6、8、10、12 熱線吸収倍強度ガラス 厚さ(mm) 6、8、10、12</p> <p>製造所 (協力工場2) 日本板硝子ヒルディング プロダクツ株式会社 製造部 千葉センター (I9・14) 日本板硝子ヒルディング プロダクツ株式会社 製造部 八尾センター (I9・14)</p>	<p>日本板硝子(株)</p> <p>北海道 (他) 011-378-9500 日本板硝子北海道(株) 東北 (他) 022-359-8665 日本板硝子東北(株) 関東* (他) 03-6403-8501 日本板硝子ヒルディングプロダクツ(株) 新潟県を含む 北陸* (他) 06-6222-7531 日本板硝子ヒルディングプロダクツ(株) 新潟県を除き福井県を含む 中部 (他) 052-238-1391 日本板硝子ヒルディングプロダクツ(株) 近畿* (他) 06-6222-7531 日本板硝子ヒルディングプロダクツ(株) 福井県を除く 中国 (他) 06-6222-7531 日本板硝子ヒルディングプロダクツ(株) 四国 (他) 06-6222-7531 日本板硝子ヒルディングプロダクツ(株) 九州 (他) 092-282-2010 日本板硝子ヒルディングプロダクツ(株) 沖縄 (他) 092-282-2010 日本板硝子ヒルディングプロダクツ(株)</p>