

AGC株式会社

申請品の品質・性能

素板	製品名	厚さ (mm)	日射熱遮蔽性	日射熱取得率	可視光線透過率 (%)
P	サンルックスト CS108K	6	3種	0.24	9.7
		8	3種	0.24	9.6
	サンルックスト CS130K	6	2種	0.46	32.2
		8	2種	0.46	32.0
	サンルックスト PS135K	6	2種	0.47	35.3
		8	2種	0.46	35.1
	サンルックスト CS108K ※1	6	3種	0.24	9.7
		8	3種	0.24	9.6
	サンルックスト CS130K ※1	6	2種	0.46	32.2
		8	2種	0.46	32.0
	サンルックスト PS135K ※1	6	2種	0.47	35.3
		8	2種	0.46	35.1
	サンルックスト CS108K ※2	6	3種	0.24	9.7
		8	3種	0.24	9.6
	サンルックスト CS130K ※2	6	2種	0.46	32.2
		8	2種	0.46	32.0
	サンルックスト PS135K ※2	6	2種	0.47	35.3
		8	2種	0.46	35.1

※1：熱線反射倍強度ガラス（素板ガラスPに反射性薄膜を形成した後に強化処理等をしたもの）

※2：熱線反射強化ガラス（素板ガラスPに反射性薄膜を形成した後に強化処理等をしたもの）

セントラル硝子プロダクツ株式会社

申請品の品質・性能

素板	製品名	厚さ (mm)	日射熱遮蔽性	日射熱取得率	可視光線透過率 (%)
P HAP T DS	スカイクール SS-8 Sシリーズ	6	3種	0.22	8.5
		8	3種	0.22	8.4
		10	3種	0.23	8.3
		12	3種	0.23	8.2
	スカイクール SS-14 Sシリーズ	6	3種	0.28	14.3
		8	3種	0.28	14.1
		10	3種	0.29	14.0
		12	3種	0.29	13.8
	スカイクール SS-20 Sシリーズ	6	3種	0.35	20.9
		8	3種	0.35	20.7
		10	3種	0.35	20.5
		12	3種	0.35	20.3
	スカイクール SGY-32 Sシリーズ	6	2種	0.49	33.2
		8	2種	0.48	32.9
		10	2種	0.47	32.6
		12	2種	0.47	32.3
	スカイクール TE-10 Tシリーズ	6	3種	0.27	11.6
		8	3種	0.27	11.5
		10	3種	0.27	11.4
		12	3種	0.27	11.3
	スカイクール TE-15 Tシリーズ	6	3種	0.30	16.4
		8	3種	0.31	16.2
		10	3種	0.31	16.1
		12	3種	0.31	15.9
	スカイクール TS-20 Tシリーズ	6	3種	0.33	20.4
		8	3種	0.33	20.1
		10	3種	0.33	19.9
		12	3種	0.33	19.7
	スカイクール TS-30 Tシリーズ	6	2種	0.42	29.6
		8	2種	0.41	29.3
		10	2種	0.41	29.0
		12	2種	0.41	28.7
	スカイクール TS-40 Tシリーズ	6	2種	0.52	41.5
		8	2種	0.51	41.1
		10	2種	0.51	40.7
		12	2種	0.50	40.3
	スカイクール TCB-35 Tシリーズ	6	2種	0.46	36.1
		8	2種	0.45	35.7
		10	2種	0.45	35.4
		12	2種	0.44	35.0
スカイクール TCS-27 Tシリーズ	6	3種	0.36	28.7	
	8	3種	0.36	28.4	
	10	3種	0.36	28.1	
	12	3種	0.36	27.8	
スカイクール TCR-25 Tシリーズ	6	3種	0.33	25.9	
	8	3種	0.33	25.6	
	10	3種	0.33	25.4	
	12	3種	0.33	25.1	

日本板硝子株式会社

申請品の品質・性能

素板	製品名	厚さ (mm)	日射熱遮蔽性	日射熱取得率	可視光線透過率 (%)
P T DS	レフシャイン SS8 Sシリーズ	6	3種	0.22	8.0
		8	3種	0.22	7.9
		10	3種	0.22	7.8
		12	3種	0.23	7.7
	レフシャイン SS20 Sシリーズ	6	3種	0.34	20.0
		8	3種	0.34	19.8
		10	3種	0.34	19.6
		12	3種	0.34	19.3
	レフシャイン SGY32 Sシリーズ	6	2種	0.49	32.0
		8	2種	0.48	31.6
		10	2種	0.47	31.3
		12	2種	0.47	30.9
	レフシャイン TS30 Tシリーズ	6	2種	0.42	30.0
		8	2種	0.41	29.7
		10	2種	0.41	29.3
		12	2種	0.41	29.0
	レフシャイン TBL35 Tシリーズ	6	2種	0.46	35.0
		8	2種	0.46	34.6
		10	2種	0.45	34.2
		12	2種	0.45	33.8

レフシャイン：日本板硝子ビルディングプロダクツ(株)製造部 千葉センター