

AGC株式会社

申請品の品質・性能

| 素板 | 製品名                  | 厚さ<br>(mm) | 日射熱遮蔽性 | 日射熱取得率 | 可視光線透過率<br>(%) |
|----|----------------------|------------|--------|--------|----------------|
| P  | サンルックスト CS108K       | 6          | 3種     | 0.24   | 9.7            |
|    |                      | 8          | 3種     | 0.24   | 9.6            |
|    | サンルックスト CS130K       | 6          | 2種     | 0.46   | 32.2           |
|    |                      | 8          | 2種     | 0.46   | 32.0           |
|    | サンルックスト PS135K       | 6          | 2種     | 0.47   | 35.3           |
|    |                      | 8          | 2種     | 0.46   | 35.1           |
|    | サンルックスト CS108KPT ※1  | 6          | 3種     | 0.24   | 9.7            |
|    |                      | 8          | 3種     | 0.24   | 9.6            |
|    | サンルックスト CS130KPT ※1  | 6          | 2種     | 0.46   | 32.2           |
|    |                      | 8          | 2種     | 0.46   | 32.0           |
|    | サンルックスト PS135KPT ※1  | 6          | 2種     | 0.47   | 35.3           |
|    |                      | 8          | 2種     | 0.46   | 35.1           |
|    | サンルックスト CS108KPQT ※2 | 6          | 3種     | 0.24   | 9.7            |
|    |                      | 8          | 3種     | 0.24   | 9.6            |
|    | サンルックスト CS130KPQT ※2 | 6          | 2種     | 0.46   | 32.2           |
|    |                      | 8          | 2種     | 0.46   | 32.0           |
|    | サンルックスト PS135KPQT ※2 | 6          | 2種     | 0.47   | 35.3           |
|    |                      | 8          | 2種     | 0.46   | 35.1           |

※1：熱線反射強化ガラス  
 ※2：熱線反射倍強度ガラス

セントラル硝子プロダクツ株式会社

申請品の品質・性能

| 素板           | 製品名                 | 厚さ<br>(mm) | 日射熱遮蔽性              | 日射熱取得率 | 可視光線透過率<br>(%) |
|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------|----------------|
| P            | スカイクール SS-8 Sシリーズ   | 4          | 3種                  | 0.21   | 8.6            |
| P<br>T<br>DS | スカイクール SS-8 Sシリーズ   | 6          | 3種                  | 0.22   | 8.5            |
|              |                     | 8          | 3種                  | 0.22   | 8.4            |
|              |                     | 10         | 3種                  | 0.23   | 8.3            |
|              |                     | 12         | 3種                  | 0.23   | 8.2            |
|              |                     | P          | スカイクール SGY-32 Sシリーズ | 4      | 2種             |
| P<br>T<br>DS | スカイクール SGY-32 Sシリーズ | 6          | 2種                  | 0.49   | 33.3           |
|              |                     | 8          | 2種                  | 0.48   | 33.0           |
|              |                     | 10         | 2種                  | 0.47   | 32.7           |
|              |                     | 12         | 2種                  | 0.47   | 32.4           |
| P            | スカイクール TS-20 Tシリーズ  | 4          | 3種                  | 0.33   | 20.6           |
| P<br>T<br>DS | スカイクール TS-20 Tシリーズ  | 6          | 3種                  | 0.33   | 20.4           |
|              |                     | 8          | 3種                  | 0.33   | 20.2           |
|              |                     | 10         | 3種                  | 0.33   | 20.0           |
|              |                     | 12         | 3種                  | 0.33   | 19.8           |
| P            | スカイクール TS-40 Tシリーズ  | 4          | 2種                  | 0.53   | 42.0           |
| P<br>T<br>DS | スカイクール TS-40 Tシリーズ  | 6          | 2種                  | 0.52   | 41.6           |
|              |                     | 8          | 2種                  | 0.51   | 41.2           |
|              |                     | 10         | 2種                  | 0.51   | 40.8           |
|              |                     | 12         | 2種                  | 0.50   | 40.5           |
| P            | スカイクール TC-60 Tシリーズ  | 4          | 1種                  | 0.69   | 61.6           |
| P<br>T<br>DS | スカイクール TC-60 Tシリーズ  | 6          | 1種                  | 0.67   | 61.0           |
|              |                     | 8          | 1種                  | 0.66   | 60.5           |
|              |                     | 10         | 1種                  | 0.65   | 59.9           |
|              |                     | 12         | 1種                  | 0.64   | 59.4           |

日本板硝子株式会社

申請品の品質・性能

| 素板           | 製品名                | 厚さ<br>(mm) | 日射熱遮蔽性 | 日射熱取得率 | 可視光線透過率<br>(%) |
|--------------|--------------------|------------|--------|--------|----------------|
| P<br>T<br>DS | レフシャイン SS8 Sシリーズ   | 6          | 3種     | 0.22   | 8.0            |
|              |                    | 8          | 3種     | 0.22   | 7.9            |
|              |                    | 10         | 3種     | 0.22   | 7.8            |
|              |                    | 12         | 3種     | 0.23   | 7.7            |
|              | レフシャイン SS20 Sシリーズ  | 6          | 3種     | 0.34   | 20.0           |
|              |                    | 8          | 3種     | 0.34   | 19.8           |
|              |                    | 10         | 3種     | 0.34   | 19.6           |
|              |                    | 12         | 3種     | 0.34   | 19.3           |
|              | レフシャイン SGY32 Sシリーズ | 6          | 2種     | 0.49   | 32.0           |
|              |                    | 8          | 2種     | 0.48   | 31.6           |
|              |                    | 10         | 2種     | 0.47   | 31.3           |
|              |                    | 12         | 2種     | 0.47   | 30.9           |
|              | レフシャイン TS30 Tシリーズ  | 6          | 2種     | 0.42   | 30.0           |
|              |                    | 8          | 2種     | 0.41   | 29.7           |
|              |                    | 10         | 2種     | 0.41   | 29.3           |
|              |                    | 12         | 2種     | 0.41   | 29.0           |
|              | レフシャイン TBL35 Tシリーズ | 6          | 2種     | 0.46   | 35.0           |
|              |                    | 8          | 2種     | 0.46   | 34.6           |
|              |                    | 10         | 2種     | 0.45   | 34.2           |
|              |                    | 12         | 2種     | 0.45   | 33.8           |