

株式会社 LIXIL

申請品の品質・性能

製品名 (製造工場名)	形状・寸法による区分 (単位: mm)	釉薬	使用部位に対する適否					吸水率	耐凍害性	耐摩耗性		耐滑り性 [参考値]	再生材等利用 G R 調達
			屋内壁	屋外壁	浴室床	屋内床	屋外床			耐表面	耐素地		
フェイブRE 株式会社LIXIL 常滑東工場	227×60	—	◎	◎	×	×	×	II類	○	—	A	—	—
フェイブOX 株式会社LIXIL 常滑東工場	227×60	○	◎	◎	×	×	×	II類	○	—	A	—	—
雅紋(がもん) 株式会社LIXIL 常滑東工場	235×40	○	◎	◎	×	×	×	II類	○	—	A	—	—
ロッシュマン 株式会社LIXIL 常滑東工場	220×35	○	◎	◎	×	×	×	II類	○	—	A	—	—
ジオクラシコIII 株式会社LIXIL 常滑東工場	220×65	○	◎	◎	×	×	×	II類	○	—	A	—	—
火色音(ひいろね) 株式会社LIXIL 常滑東工場	239×60, 239×30	—	◎	◎	×	×	×	II類	○	—	A	—	—