

「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」

評 価 基 準

(品質・性能等の評価に関する事項)

令和7年版

評価対象材料名

ガ ラ ス

細 目

⑨ 熱線反射ガラス

一般社団法人 公共建築協会

評価基準の説明 【ガラス ⑨熱線反射ガラス】

1. 評価対象

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（以下「標仕」という。）令和7年版16章14節に規定する熱線反射ガラスとし、材料板ガラスがフロート板ガラス、磨き板ガラス、熱線吸収フロート板ガラス、熱線吸収磨き板ガラスの熱線反射ガラスを対象とする。

2. 引用している規定

- （1）標仕 令和7年版
- （2）日本産業規格
 - ・ JIS R 3221 : 2022 「光学薄膜付きガラス」

3. 令和6年度版からの主な改定ポイント

- ・ なし

4. その他

- （1）赤字は、令和6年版からの改定箇所を示す。

評 価 基 準

ガ ラ ス ⑨熱線反射ガラス

1

項 目		品 質 ・ 性 能			備 考																												
材 料	材 料 板 ガ ラ ス	フロート板ガラス、磨き板ガラス、熱線吸収フロート板ガラス、熱線吸収磨き板ガラスとし、当協会で評価を取得したもの、または JIS 適合表示のあるものとする。																															
形 状 ・ 寸 法	厚 さ の 許 容 差	<table><tr><th>厚さの呼び</th><th>厚さ (mm)</th><th>許容差 (mm)</th></tr><tr><td>4 ミリ</td><td>4.0</td><td rowspan="2">± 0.3</td></tr><tr><td>6 ミリ</td><td>6.0</td></tr><tr><td>8 ミリ</td><td>8.0</td><td rowspan="2">± 0.6</td></tr><tr><td>10 ミリ</td><td>10.0</td></tr><tr><td>12 ミリ</td><td>12.0</td><td>± 0.8</td></tr></table>	厚さの呼び	厚さ (mm)	許容差 (mm)	4 ミリ	4.0	± 0.3	6 ミリ	6.0	8 ミリ	8.0	± 0.6	10 ミリ	10.0	12 ミリ	12.0	± 0.8															
	厚さの呼び	厚さ (mm)	許容差 (mm)																														
4 ミリ	4.0	± 0.3																															
6 ミリ	6.0																																
8 ミリ	8.0	± 0.6																															
10 ミリ	10.0																																
12 ミリ	12.0	± 0.8																															
	長 さ ・ 幅 の 許 容 差	<table><tr><th rowspan="2">厚さの呼び</th><th colspan="2">許容差 (mm)</th></tr><tr><th>3000mm 以下の長さの場合</th><th>3000mm を超える長さの場合</th></tr><tr><td>4 ミリ</td><td>+ 1、－ 2</td><td rowspan="2">± 3</td></tr><tr><td>6 ミリ</td><td>± 2</td></tr><tr><td>8 ミリ</td><td rowspan="2">+ 2、－ 3</td><td rowspan="2">+ 3、－ 4</td></tr><tr><td>10 ミリ</td></tr><tr><td>12 ミリ</td><td>± 3</td><td>± 4</td></tr></table>	厚さの呼び	許容差 (mm)		3000mm 以下の長さの場合	3000mm を超える長さの場合	4 ミリ	+ 1、－ 2	± 3	6 ミリ	± 2	8 ミリ	+ 2、－ 3	+ 3、－ 4	10 ミリ	12 ミリ	± 3	± 4														
厚さの呼び	許容差 (mm)																																
	3000mm 以下の長さの場合	3000mm を超える長さの場合																															
4 ミリ	+ 1、－ 2	± 3																															
6 ミリ	± 2																																
8 ミリ	+ 2、－ 3	+ 3、－ 4																															
10 ミリ																																	
12 ミリ	± 3	± 4																															
品 質	外 観 1	<table><tr><th rowspan="2">欠 点</th><th colspan="2">外 観</th></tr><tr><th>中央部</th><th>周辺部</th></tr><tr><td>斑 点 ・ ピンホール</td><td colspan="2">2.0mm を超えるものがないこと。かつ、1.0mm を超え、2.0mm 以下のものは、30 cm 角以内に 6 個以上ないこと。</td></tr><tr><td>膜 き ず</td><td>長さが 75mm を超える、または幅が 0.5mm を超えるものがないこと。</td><td>反射映像および／または透過映像の視認を損なうものがないこと。</td></tr><tr><td>こ す れ</td><td>ないこと。</td><td>20mm を超えるものがないこと。</td></tr><tr><td>放 電 痕</td><td colspan="2">ないこと。</td></tr><tr><td>膜 劣 化</td><td colspan="2">ないこと。</td></tr><tr><td>汚 れ</td><td colspan="2">ないこと。</td></tr><tr><td>密 集 度</td><td colspan="2">1.0mm を超え、2.0mm 以下の斑点およびピンホール、長さが 75mm 以下、または幅が 0.5mm 以下の膜きずの総数は、30cm 角以内に 6 個以上ないこと。</td></tr></table>			欠 点	外 観		中央部	周辺部	斑 点 ・ ピンホール	2.0mm を超えるものがないこと。かつ、1.0mm を超え、2.0mm 以下のものは、30 cm 角以内に 6 個以上ないこと。		膜 き ず	長さが 75mm を超える、または幅が 0.5mm を超えるものがないこと。	反射映像および／または透過映像の視認を損なうものがないこと。	こ す れ	ないこと。	20mm を超えるものがないこと。	放 電 痕	ないこと。		膜 劣 化	ないこと。		汚 れ	ないこと。		密 集 度	1.0mm を超え、2.0mm 以下の斑点およびピンホール、長さが 75mm 以下、または幅が 0.5mm 以下の膜きずの総数は、30cm 角以内に 6 個以上ないこと。				
	欠 点	外 観																															
中央部		周辺部																															
斑 点 ・ ピンホール	2.0mm を超えるものがないこと。かつ、1.0mm を超え、2.0mm 以下のものは、30 cm 角以内に 6 個以上ないこと。																																
膜 き ず	長さが 75mm を超える、または幅が 0.5mm を超えるものがないこと。	反射映像および／または透過映像の視認を損なうものがないこと。																															
こ す れ	ないこと。	20mm を超えるものがないこと。																															
放 電 痕	ないこと。																																
膜 劣 化	ないこと。																																
汚 れ	ないこと。																																
密 集 度	1.0mm を超え、2.0mm 以下の斑点およびピンホール、長さが 75mm 以下、または幅が 0.5mm 以下の膜きずの総数は、30cm 角以内に 6 個以上ないこと。																																
	色 差	<table><tr><th>色差に関する指標</th><th>許容差</th></tr><tr><td>ΔL*</td><td rowspan="3">≤5.0</td></tr><tr><td>Δa*</td></tr><tr><td>Δb*</td></tr><tr><td>ΔEab*</td><td>≤6.0</td></tr></table>			色差に関する指標	許容差	ΔL*	≤5.0	Δa*	Δb*	ΔEab*	≤6.0																					
色差に関する指標	許容差																																
ΔL*	≤5.0																																
Δa*																																	
Δb*																																	
ΔEab*	≤6.0																																
性 能	日 射 熱 遮 蔽 性	<table><tr><th>種 類</th><th>日射熱取得率 (η)</th><th>(参考) 日射熱除去率 1－η</th></tr><tr><td>1 種</td><td>0.70 以下</td><td>0.30 以上</td></tr><tr><td>2 種</td><td>0.55 以下</td><td>0.45 以上</td></tr><tr><td>3 種</td><td>0.40 以下</td><td>0.60 以上</td></tr></table>			種 類	日射熱取得率 (η)	(参考) 日射熱除去率 1－η	1 種	0.70 以下	0.30 以上	2 種	0.55 以下	0.45 以上	3 種	0.40 以下	0.60 以上																	
種 類	日射熱取得率 (η)	(参考) 日射熱除去率 1－η																															
1 種	0.70 以下	0.30 以上																															
2 種	0.55 以下	0.45 以上																															
3 種	0.40 以下	0.60 以上																															

項目		品質・性能	備考
耐久性	耐光性	紫外線照射前と照射後の可視光透過率の差が、4%以下	
	耐摩耗性	摩耗前と摩耗後の可視光透過率の差が、4%以下	
	耐酸性	浸せき前と浸せき後の可視光透過率の差が、4%以下	
	耐アルカリ性	浸せき前と浸せき後の可視光透過率の差が、4%以下	
試験方法	*サンプリングの方法 1. 供試体の種類（製品もしくは試料）および大きさは、JIS R 3221 の「7.1 供試体」による。 2. 供試体は、材料板ガラスごととするが、いずれか1種類のみでも可とする。 なお、1種類のみとする場合は、製品のうち、汎用品または生産量の最も多い製品の1種類とする。 3. 供試体数が JIS に規定されていない場合の供試体の数は、各々3枚とする。		
	*試験の実施 1. 厚さの測定は、JIS R 3221 の「7.4.1 厚さの測定」による。 2. 長さ・幅の測定は、JIS R 3221 の「7.4.2 長さ及び幅の測定」による。 3. 外観試験1は、JIS R 3221 の「7.2 外観試験」による。 4. 色差試験は、JIS R 3221 の「7.3 色差試験」による。 5. 日射熱遮蔽性試験は、JIS R 3221 の「7.5.1 日射熱遮蔽性試験」による。 6. 耐光性試験は、JIS R 3221 の「7.5.4 耐光性試験」による。 7. 耐摩耗性試験は、JIS R 3221 の「7.5.5 耐摩耗性試験」による。 8. 耐酸性試験は、JIS R 3221 の「7.5.6 耐酸性試験」による。 9. 耐アルカリ性試験は、JIS R 3221 の「7.5.7 耐アルカリ性試験」による。		

評価基準の説明 【ガラス ⑨熱線反射ガラス〔熱線反射強化ガラス〕】

1. 評価対象

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（以下「標仕」という。）令和7年版16章14節に規定する熱線反射ガラスのうち、材料板ガラスが強化ガラス（曲面強化ガラスを除く。以下、同じ。）または熱線反射ガラスの熱線反射強化ガラスを対象とする。

2. 引用している規定

- （1）標仕 令和7年版
- （2）日本産業規格
 - ・ JIS R 3206 : 2023 「強化ガラス」
 - ・ JIS R 3221 : 2022 「光学薄膜付きガラス」

3. 令和6年度版からの主な改定点

- ・ なし

4. その他

- （1）赤字は、令和6年版からの改定箇所を示す。

項 目		品 質 ・ 性 能				備 考
材 料	材 料 板 ガ ラ ス	強化ガラス、熱線反射ガラスとし、当協会で評価を取得したもの、または JIS 適合表示のあるものとする。				
形 状 ・ 寸 法	厚 さ の 許 容 差	厚さの呼び	厚 さ (mm)		許容差 (mm)	
		4 ミリ	4.0		± 0.3	
		6 ミリ	6.0			
		8 ミリ	8.0		± 0.6	
		10 ミリ	10.0			
		12 ミリ	12.0		± 0.8	
長 さ ・ 幅 の 許 容 差		厚さの呼び	長さ・幅の許容差			
			1000 以下	1000mmを超え 2000mm以下	2000mmを超え 3000mm以下	3000mmを 超えた
		4 ミリ	+ 1	± 3	± 4	± 4
		6 ミリ	- 2			
		8 ミリ	+ 2 - 3			± 5
		10 ミリ				
		12 ミリ				
注 1) : 形状が、正方形および長方形のいずれでもない場合を除く。						
品 質	外 観 1	欠 点	外 観			
			中央部		周辺部	
		斑点・ピンホール	2.0mm を超えるものがないこと。かつ、1.0mm を超え、2.0mm 以下のものは、30 cm角以内に 6 個以上ないこと。			
		膜 き ず	長さが 75mm を超える、または幅が0.5mmを超えるものがないこと。	反射映像および／または透過映像の視認を損なうものがないこと。		
		こ す れ	ないこと。	20mm を超えるものがないこと。		
		放 電 痕	ないこと。			
		膜 劣 化	ないこと。			
		汚 れ	ないこと。			
		密 集 度	1.0mm を超え、2.0mm 以下の斑点およびピンホール、長さが 75mm 以下、または幅が 0.5mm 以下の膜きずの総数は、30cm 角以内に 6 個以上ないこと。			
		色 差		色差に関する指標	許容差	
ΔL*	≤5.0					
Δa*	≤5.0					
Δb*	≤5.0					
ΔEab*	≤6.0					

品質2
(材料板ガラスが熱線反射ガラスの場合のみ)

項 目			品 質 ・ 性 能				備 考
反 り	全体的な反り・部分的な反り	項 目	反 り				
		全体的な反りの場合	4mm/m 以下				
		部分的な反りの場合	0.5mm 以下				
	エ ッ ジ リ フ ト	厚さの呼び	エッジリフト (mm)				
		4 ミリ～12 ミリ	0.5 以下				
外 観 2	ひ び	ないこと。					
	欠 け	幅または長さが、材料板ガラスの厚さ以上のものがないこと。					
	す り き ず	使用上差し支えるものがないこと。					
	つり跡の位置	ガラスの厚さの呼びが 6 ミリ以下の場合、ガラスのエッジから 8 ミリを超えないこと。ガラスの厚さの呼びが 6 ミリを超える場合は、ガラスの厚さの呼び+2mm を超えるものがないこと。					
	泡 の 径	0.5mm 以上 1.5mm 未満	1.5mm 以上 3.0mm 未満	3.0mm 以上			
	泡 の 個 数 の 許 容 上 限	5.5 × S	1.1 × S	0			
	異 物 の 径	0.5mm 以上 1.0mm 未満	1.0mm 以上 2.0mm 未満	2.0mm 以上			
	異物の個数の 許 容 上 限	2.2 × S	0.44 × S	0			
	点 状 欠 点 の 密 集 度	径が 1.5mm 以上の泡、および径が 1.0mm 以上の異物については、2 個の泡と泡との間隔、異物と異物との間隔、および泡と異物との間隔が 15cm 未満でないこと。					
	注 2)：この表の計算式において、S は平方メートルを単位とするガラス板の面積であり、個数の許容上限値は S に係数を乗じて得た値の小数点以下を切り捨てた整数値とする。ただし、ゼロとなる場合は、小数点以下を切り上げて 1 とする。						
破 片 の 状 態	次の表を満足するとともに、破片の長さは、100mm を超えないこと。						
	厚さの呼び	破片数					
	4 ミリ～12 ミリ 3)	40 個以上/50mm 角					
注 3)：厚さの呼びが 4 ミリの場合において、破片数が 40 個未満の箇所が生じたときは、その箇所を含む 100mm 角の破片数は 160 個以上とする。							
機 械 的 強 度	次のいずれかに適合していること。 1. 10 枚以上の供試体を用いて曲げ試験を行い、95%信頼区間の下側限界における 5%破損確率時強度を算出し、曲げ強度が 120 以上であること。 2. 表面圧縮応力を測定し、全ての測定値が 80MPa 以上であること。						
振り子衝撃試験の破壊特性	次のいずれかに適合していること。 1. ガラスが破壊した場合は、破壊後 3 分以内に、各供試体について最も大きい 10 個の破片の質量の合計が、供試体の 65cm ² の面積に相当する質量を超えないこと。 2. 落下高さ 120 cm で、ガラスが破壊しないこと。						

項 目		品 質 ・ 性 能			備 考
性 能	日 射 熱 遮 蔽 性	種 類	日射熱取得率（ η ）	（参考）日射熱除去率 $1-\eta$	
		1 種	0.70 以下	0.30 以上	
		2 種	0.55 以下	0.45 以上	
		3 種	0.40 以下	0.60 以上	
耐 久 性	耐 光 性	紫外線照射前と照射後の可視光透過率の差が、4%以下			
	耐 摩 耗 性	摩耗前と摩耗後の可視光透過率の差が、4%以下			
	耐 酸 性	浸せき前と浸せき後の可視光透過率の差が、4%以下			
	耐アルカリ性	浸せき前と浸せき後の可視光透過率の差が、4%以下			
試 験 方 法	*サンプリングの方法				
	1. 供試体の種類（製品もしくは試料）および大きさは、JIS R 3221 の「7.1 供試体」または JIS R 3206 の「8.1 供試体」による。				
	なお、材料板ガラスが強化ガラスの場合の耐光性、耐酸性、耐アルカリ性試験の供試体の大きさは、製品と同じ方法で製作したときは、最小製作寸法 250mm×100mm とすることができる。				
	2. 供試体は、材料板ガラスごととするが、強化ガラスまたは倍強度ガラスのどちらか 1 種類のみでも可とする。				
	なお、1 種類のみとする場合は、製品のうち、汎用品または生産量の最も多い製品の 1 種類とする。				
	3. 供試体数が JIS に規定されていない場合の供試体の数は、各々 3 枚とする。				
	*試験の実施				
	1. 厚さの測定は、JIS R 3221 の「7.4.1 厚さの測定」による。				
	2. 長さ・幅の測定は、JIS R 3221 の「7.4.2 長さ及び幅の測定」による。				
	3. 外観試験 1 は、JIS R 3221 の「7.2 外観試験」による。				
	4. 色差試験は、JIS R 3221 の「7.3 色差試験」による。				
	5. 材料板ガラスが熱線反射ガラスの場合の反りの測定は、JIS R 3206 の「8.10 平面強化ガラス及び曲面強化ガラスの反りの測定」および「8.11 エッジリフトの測定」による。				
	6. 材料板ガラスが熱線反射ガラスの場合の外観試験 2 は、JIS R 3206 の「8.2 外観試験」による。				
	7. 材料板ガラスが熱線反射ガラスの場合の破砕試験は、JIS R 3206 の「8.3 破砕試験」による。				
8. 材料板ガラスが熱線反射ガラスの場合の機械的強度試験は、JIS R 3206 の「8.4 機械的強度」による。					
9. 材料板ガラスが熱線反射ガラスの場合の振り子衝撃試験は、JIS R 3206 の「8.6 振り子衝撃試験」による。					
10. 日射熱遮蔽性試験は、JIS R 3221 の「7.5.1 日射熱遮蔽性試験」による。					
11. 耐光性試験は、JIS R 3221 の「7.5.4 耐光性試験」による。					
12. 耐摩耗性試験は、JIS R 3221 の「7.5.5 耐摩耗性試験」による。					
13. 耐酸性試験は、JIS R 3221 の「7.5.6 耐酸性試験」による。					
14. 耐アルカリ性試験は、JIS R 3221 の「7.5.7 耐アルカリ性試験」による。					

評価基準の説明 【ガラス ⑨熱線反射ガラス〔熱線反射倍強度ガラス〕】

1. 評価対象

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（以下「標仕」という。）令和7年版16章14節に規定する熱線反射ガラスのうち、材料板ガラスが倍強度ガラスまたは熱線反射ガラスの熱線反射倍強度ガラスを対象とする。

2. 引用している規定

- （1）標仕 令和7年版
- （2）日本産業規格
 - ・ JIS R 3221 : 2022 「光学薄膜付きガラス」
 - ・ JIS R 3222 : 2023 「倍強度ガラス」

3. 令和6年度版からの主な改定点

- ・ なし

4. その他

- （1）赤字は、令和6年版からの改定箇所を示す。

項 目		品 質 ・ 性 能				備 考		
材 料	材 料 板 ガ ラ ス	強化ガラス、熱線反射ガラスとし、当協会で評価を取得したもの、または JIS 適合表示のあるものとする。						
形 状 ・ 寸 法	厚 さ の 許 容 差	厚さの呼び	厚 さ (mm)		許容差 (mm)			
		4 ミリ	4.0		± 0.3			
		6 ミリ	6.0					
		8 ミリ	8.0		± 0.6			
		10 ミリ	10.0					
		12 ミリ	12.0		± 0.8			
長 さ ・ 幅 の 許 容 差		厚さの呼び	長さ・幅の許容差					
			1000 以下	1000mmを超え 2000mm以下	2000mmを超え 3000mm以下	3000mmを 超えた		
		4 ミリ	+ 1	± 3	± 4	± 4		
		6 ミリ	- 2					
		8 ミリ	+ 2 - 3				± 5	
		10 ミリ						
		12 ミリ						
注 1) : 形状が、正方形および長方形のいずれでもない場合を除く。								
品 質	外 観 1	欠 点	外 観					
			中央部		周辺部			
		斑点・ピンホール	2.0mm を超えるものがないこと。かつ、1.0mm を超え、2.0mm 以下のものは、30 cm角以内に 6 個以上ないこと。					
		膜 き ず	長さが 75mm を超える、または幅が0.5mmを超えるものがないこと。		反射映像および／または透過映像の視認を損なうものがないこと。			
		こ す れ	ないこと。		20mm を超えるものがないこと。			
		放 電 痕	ないこと。					
		膜 劣 化	ないこと。					
		汚 れ	ないこと。					
		密 集 度	1.0mm を超え、2.0mm 以下の斑点およびピンホール、長さが 75mm 以下、または幅が 0.5mm 以下の膜きずの総数は、30cm 角以内に 6 個以上ないこと。					
		色 差		色差に関する指標	許容差			
ΔL*	≤5.0							
Δa*								
Δb*								
ΔEab*	≤6.0							

品質2
(材料板ガラスが熱線反射ガラスの場合のみ)

項 目		品 質 ・ 性 能				備 考	
反 り	全体的な反り・部分的な反り	項 目		反 り			
		全体的な反りの場合		4mm/m 以下			
		部分的な反りの場合		0.5mm 以下			
	エ ッ ジ リ フ ト	厚さの呼び		エッジリフト (mm)			
4 ミリ～12 ミリ		0.5 以下					
外 観 2	ひ び 欠 け す り き ず	ひ び				ないこと。	
		欠 け				幅または長さが、材料板ガラスの厚さ以上のものがないこと。	
		す り き ず				使用上差し支えるものがないこと。	
	泡 の 径	0.5mm 以上 1.5mm 未満	1.5mm 以上 3.0mm 未満	3.0mm 以上			
		泡 の 個 数 の 許 容 上 限	5.5 × S	1.1 × S	0		
	異 物 の 径	0.5mm 以上 1.0mm 未満	1.0mm 以上 2.0mm 未満	2.0mm 以上			
		異物の個数の 許 容 上 限	2.2 × S	0.44 × S	0		
	点 状 欠 点 の 密 集 度	径が 1.5mm 以上の泡、および径が 1.0mm 以上の異物については、2 個の泡と泡との間隔、異物と異物との間隔、および泡と異物との間隔が 15cm 未満でないこと。					
	注 2) : この表の計算式において、S は平方メートルを単位とするガラス板の面積であり、個数の許容上限値は S に係数を乗じて得た値の小数点以下を切り捨てた整数値とする。ただし、ゼロとなる場合は、小数点以下を切り上げて 1 とする。						
	破 片 の 状 態	5 枚の供試体を用いて破砕試験を行い、次による。 1. 破片を構成する少なくとも 1 か所のエッジが、ガラス周辺の除外領域に達していなければならない。 2. 破片を構成するエッジの全てが周辺の除外領域に達していない場合は、100mm ² 以上の破片 (以下「島状破片」という。) および 100 mm ² 未満の破片 (以下「粒状破片」という。) について測定し、次の表による。ただし、除外領域を含む島状破片については、測定対象としない。					
適用する供試体数		破片の個数		破片の質量			
5 枚の供試体中、少なくとも 4 枚		島 状 破 片 の 個 数 は、2 個以下		島状破片の合計は、1000mm ² の面積に相当する質量以下とする。 粒状破片の合計は、5000mm ² の面積に相当する質量以下とする。			
5 枚の供試体中 1 枚だけがこれらに適合しない場合には、次の項目に適合しなければならない。 ・ 島状破片の個数は、3 個以下とする。 ・ 島状破片と粒状破片との合計の質量は、50000mm ² の面積に相当する質量以下とする。							
表 面 圧 縮 応 力 (MPa)		20～52					

項 目		品 質 ・ 性 能			備 考
性 能	日 射 熱 遮 蔽 性	種 類	日射熱取得率（η）	（参考）日射熱除去率 1－η	
		1 種	0.70 以下	0.30 以上	
		2 種	0.55 以下	0.45 以上	
		3 種	0.40 以下	0.60 以上	
	耐 光 性	紫外線照射前と照射後の可視光透過率の差が、4%以下			
耐 久 性	耐 摩 耗 性	摩耗前と摩耗後の可視光透過率の差が、4%以下			
	耐 酸 性	浸せき前と浸せき後の可視光透過率の差が、4%以下			
	耐 アル カ リ 性	浸せき前と浸せき後の可視光透過率の差が、4%以下			
試 験 方 法	*サンプリングの方法				
	1. 供試体の種類（製品もしくは試料）および大きさは、JIS R 3221 の「7.1 供試体」または JIS R 3222 の「8.1 供試体」による。				
	なお、材料板ガラスが倍強度ガラスの場合の耐光性、耐酸性、耐アルカリ性試験の供試体の大きさは、製品と同じ方法で製作したときは、最小製作寸法 250mm×100mm とすることができる。				
	2. 供試体は、材料板ガラスごととするが、強化ガラスまたは倍強度ガラスのどちらか 1 種類のみでも可とする。				
	なお、1 種類のみとする場合は、製品のうち、汎用品または生産量の最も多い製品の 1 種類とする。				
	3. 供試体数が JIS に規定されていない場合の供試体の数は、各々 3 枚とする。				
	*試験の実施				
	1. 厚さの測定は、JIS R 3221 の「7.4.1 厚さの測定」による。				
	2. 長さ・幅の測定は、JIS R 3221 の「7.4.2 長さ及び幅の測定」による。				
	3. 外観試験 1 は、JIS R 3221 の「7.2 外観試験」による。				
	4. 色差試験は、JIS R 3221 の「7.3 色差試験」による。				
	5. 材料板ガラスが熱線反射ガラスの場合の反りの測定は、JIS R 3222 の「8.7 反りの測定」および「8.8 エッジリフトの測定」による。				
	6. 材料板ガラスが熱線反射ガラスの場合の外観試験 2 は、JIS R 3222 の「8.2 外観試験」による。				
7. 材料板ガラスが熱線反射ガラスの場合の破砕試験は、JIS R 3222 の「8.3 破砕試験」による。					
8. 材料板ガラスが熱線反射ガラスの場合の表面圧縮応力の測定は、JIS R 3222 の「8.4 表面圧縮応力の測定」による。					
9. 日射熱遮蔽性試験は、JIS R 3221 の「7.5.1 日射熱遮蔽性試験」による。					
10. 耐光性試験は、JIS R 3221 の「7.5.4 耐光性試験」による。					
11. 耐摩耗性試験は、JIS R 3221 の「7.5.5 耐摩耗性試験」による。					
12. 耐酸性試験は、JIS R 3221 の「7.5.6 耐酸性試験」による。					
13. 耐アルカリ性試験は、JIS R 3221 の「7.5.7 耐アルカリ性試験」による。					