アキレス株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	種類	発泡剤の名称	密度 kg/㎥	熱伝導率 W/(m･k)	透湿率 ng/(m･s･Pa)	難　燃　性
アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ	Ａ種1H(ﾉﾝﾌﾛﾝ)	HFO	32	0.021	1.98	難燃材料相当品

熱伝導率,透湿率(最大値)は試験値に依る。

旭有機材株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	種類	発泡剤の名称	密度 kg/㎥	熱伝導率 W/(m･k)	透湿率 ng/(m･s･Pa)	難　燃　性
ＡＰＳ－ＮＺ	Ａ種1(ﾉﾝﾌﾛﾝ)	炭酸ガス（水）	31.6	0.034	8.08	難燃材料相当品

熱伝導率,透湿率(最大値)は試験値に依る。

倉敷紡績株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	種類	発泡剤の名称	密度 kg/㎥	熱伝導率 W/(m･k)	透湿率 ng/(m･s･Pa)	難　燃　性
クララフォームＲ　ＮＦ０３Ｓ－ＡＮ	Ａ種1(ﾉﾝﾌﾛﾝ)	炭酸ガス（水）	33	0.027	6.1	難燃材料相当品
クララフォームＲ　ＮＲ０４Ｓ－Ａ	Ａ種1H(ﾉﾝﾌﾛﾝ)	※1	31	*1	3.89	難燃材料相当品

＊1 0.0209
熱伝導率,透湿率(最大値)は試験値に依る。
※1 HFO-1233zd(E) (ﾄﾗﾝｽ-1-ｸﾛﾛ3,3,3-ﾄﾘﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ)

積水ソフランウイズ株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	種類	発泡剤の名称	密度 kg/㎥	熱伝導率 W/(m･k)	透湿率 ng/(m･s･Pa)	難　燃　性
ソフラン－Ｒ　ＮＦＳ－Ｓ１Ｋ/ＭＩＣ	Ａ種1(ﾉﾝﾌﾛﾝ)	炭酸ガス（水）	30.9	0.034	8.39	難燃材料相当品
ソフラン－Ｒ　ＮＦＳ－Ｗ８Ｋ/ＭＩＣ	Ａ種1(ﾉﾝﾌﾛﾝ)	炭酸ガス（水）	35	0.034	9.44	難燃材料相当品

熱伝導率,透湿率(最大値)は試験値に依る。

日清紡ケミカル株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	種類	発泡剤の名称	密度 kg/㎥	熱伝導率 W/(m･k)	透湿率 ng/(m･s･Pa)	難　燃　性
エアライトフォーム　ＳＩ－ＮＦＳ	Ａ種1(ﾉﾝﾌﾛﾝ)	炭酸ガス（水）	31.9	*1	4.58	難燃材料相当品
エアライトフォーム　ＳＧ－９００	Ａ種1H(ﾉﾝﾌﾛﾝ)	ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｵﾚﾌｨﾝ	38.2	0.022	2.72	難燃材料相当品

*1 0.0314
熱伝導率,透湿率(最大値)は試験値に依る。

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会

BASF INOAC ポリウレタン株式会社

申請品の品質・性能

製　品　名	種類	発泡剤の名称	密度 kg/㎥	熱伝導率 W/(m･k)	透湿率 ng/(m･s･Pa)	難　燃　性
フォームライト・エコＬＣ－６８４０	Ａ種1(ﾉﾝﾌﾛﾝ)	炭酸ガス（水）	33.1	*1	5.84	難燃材料相当品
フォームライト・エコＥＢ－６０００	Ａ種1H(ﾉﾝﾌﾛﾝ)	HFO-1233zd	35.8	0.021	1.83	難燃材料相当品

*1 0.0313
熱伝導率,透湿率(最大値)は試験値に依る。

無断複製・無断転載禁止　一般社団法人 公共建築協会