

「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」

評 価 基 準

(品質・性能等の評価に関する事項)

令和 8 年版

評価対象材料名

鉄骨柱下無収縮モルタル

細 目

—

一般社団法人 公共建築協会

評価基準の説明 【鉄骨柱下無収縮モルタル】

1. 評価対象

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（以下「標仕」という。）令和7年版7章2節に規定する柱底均しモルタルとする。

2. 引用している規定

- (1) 標仕 令和7年版
- (2) 日本産業規格
 - ・JIS A 1108 : 2018 「コンクリートの圧縮強度試験方法」
 - ・JIS A 1123 : 2022 「コンクリートのブリーディング試験方法」
 - ・JIS A 1144 : 2010 「フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法」
 - ・JIS R 5210 : 2026 「ポルトランドセメント」
- (3) 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社の規格
 - ・NEXCO 試験方法 試験法 312-2024 「無収縮モルタル品質管理試験方法」

3. 令和7年度版からの主な改定ポイント

- (1) J I S改正による見直し
 - a. JIS R 5210 の年版のみ変更

4. その他

- (1) [表示項目] とは、評価項目ではないが、当該材料を選定する場合に必要な情報等であり、各製品個々に形状、性能値等を示しておく必要があるものをいう。
- (2) 「品質・性能」欄の“申請者の規定による。”とは、評価基準としての規定がないため、申請者の規定によることとする。なお、審査は、記入された申請者の規定について、社内規定等と照合して確認することとしている。
- (3) 用語は、NEXCO試験方法 試験法 312 による。
- (4) 赤字は、令和7年版からの改定箇所を示す。

評価基準

鉄骨柱下無収縮モルタル

項 目		品 質 ・ 性 能	備 考
材 料	セ メ ン ト	JIS R 5210 による普通ポルトランドセメントまたは早強ポルトランドセメント	
	混 和 材	セメント系膨張材（酸化カルシウム、カルシウム・サルフォ・アルミネート等）	
	砂 [表示項目]	申請者の規定による。	
	配合比（質量比） [表示項目]	申請者の規定による。	
性 能	コンシステンシー（秒）	練混ぜ完了から3分以内の値	8 ± 2
	ブリーディング（%）	練混ぜ2時間後のブリーディング率	2.0 以下
	無 収 縮 性（膨張収縮）	材齢7日	収縮しない。
	凝 結 時 間（h）	始発時間	1 以上
		終結時間	10 以内
	圧 縮 強 度（N/mm ² ）	材齢3日	25.0 以上
		材齢28日	45.0 以上
	付 着 強 度（N/mm ² ）	材齢28日	3.0 以上
試 験 方 法	塩 化 物 量（kg/m ³ ）		0.30 以下
	1. コンシステンシー試験、ブリーディング試験、膨張収縮試験、凝結時間試験、圧縮強度試験および付着強度試験は、N E X C O試験方法 試験法 312 による。 2. 塩化物量の試験は、JIS A 1144 による。		